

N.º	Descripción del defecto	CRITERIOS
1	<b>Hundimiento de la superficie, hoyos</b>	<p>En una superficie de 1 m<sup>2</sup> se puede encontrar 1 marca de hundimiento en polvo con un diámetro inferior a 2 mm.</p> <p>En un tablero se pueden 3 marcas de hundimiento en polvo con un diámetro inferior a 2 mm y una distancia entre dos marcas de hundimiento superior a 50 cm.</p> <p>En una superficie de 1 m<sup>2</sup> se pueden encontrar 2 marcas de hundimiento en polvo con un diámetro inferior a 1 mm y una distancia entre dos marcas de hundimiento superior a 25 cm.</p>
2	<b>Granos en la superficie</b>	El tablero no puede presentar una aglomeración de granos en determinadas áreas.
3	<b>Tolerancias en cantos</b>	<p><b>Longitud:</b> puede haber un área sin laminar a 5 mm como máximo de un canto.</p> <p><b>Anchura</b> puede haber un área sin laminar a 3 mm como máximo de dos cantos.</p>
4	<b>Manchas</b>	<p>1 En un tablero hay 1 mancha con un diámetro inferior a 2 mm.</p> <p>En una superficie de 1 m<sup>2</sup> hay una mancha poco visible con un diámetro inferior a 1mm. La distancia entre dos manchas visibles en una superficie de 1 m<sup>2</sup> debe ser superior a 25 cm.</p>
5	<b>Canto fracturado</b>	Longitud máx. de 5 cm, espesor máx. de 5 mm; un componente puede presentar 1 fractura.
7	<b>Defectos superficiales</b>	La superficie no presenta un aspecto granuloso similar a la piel de naranja, ondulaciones ni defectos lineales.
8	<b>Deflexión</b>	Deflexión máx. de 1.5 mm/m.